

TERMÉK ADATLAP

MaxiChem® Cut™ with TRIttech™ 76-733

Bevonat színe	Világoskék
Bélés színe	Fehér
Kialakítás	Hosszú szárú kesztyű - 35 cm
Bevonat	Latex
Bevonat anyaga	Mikrohab csúszásmentes fogással
Bélés	UHMW-PE-üveg-nejlón, Polyester, Spandex
Tenyérrész vastagsága (mm)	1.30



Méretek

Mérettartomány	Méret 7 (S)	Méret 8 (M)	Méret 9 (L)	Méret 10 (XL)	Méret 11 (XXL)
A kesztyű teljes hossza (+/-5 mm)	350	350	350	350	350
Tenyér szélessége (mm)	103	107	114	120	126
Szegély színe	Piros	Narancssárga	Fehér	Sárga	Fekete

EN vizsgálati eredmények

Teszt	Kijelölt testület	Eredmény/Megfelelés
EN ISO 21420:2020+A1:2024	CTC	Igen
EN ISO 374-1:2016 + A1:2018/A. típus	CTC	KLMNOP
EN ISO 374-5:2016	CTC	Igen
EN 407:2020	CTC	X1XXXX
EN 388:2016 + A1:2018	CTC	3X31B

TERMÉK ADATLAP

MaxiChem® Cut™ with TRIttech™ 76-733

Jellemző teljesítményértékek

EN ISO 21420: Általános követelmények Finom mozgási képesség	Szint 5
EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 K	6 (>480 perc)
EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 L	4 (>120 perc)
EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 M	6 (>480 perc)
EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 N	4 (>120 perc)
EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 O	6 (>480 perc)
EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 P	6 (>480 perc)
EN ISO 374-5:2016 Védőkesztyűk mikroorganizmusok ellen.	A mikroorganizmusok ellen védőréteget képező védőkesztyűk. Vírusok elleni védelemre nem tesztelt.
EN 388:2016 + A1:2018 A. dörzsállóság	> 2000 Ciklusok
EN 388:2016 + A1:2018 B. vágásállóság	Mechanikai veszélyek • A: Horzsolással szembeni ellenállás – koptatási ciklusok száma (0–4. szint) • B: Vágásállóság – Coupe-test – Index (0–5. szint) • C: Szakadással szembeni ellenállás – N (0–4. szint) • D: Átlyukadással szembeni ellenállás – N (0–4. szint) • E: TDM-es, ISO 13997 szerinti vágásállóság – N (A–F szint)* • F: EN 13594:2015 szerinti ütés elleni védelem – I/N (P=igen) <i>* A Coupe-teszt eredményei csak tájékoztató jellegűek – a teljesítményszint referenciaértékeiként a TDM-es vágásállósági vizsgálat (ISO13997) eredményei használatosak.</i>
EN 388:2016 + A1:2018 C. szakadásállóság	> 50 Newton
EN 388:2016 + A1:2018 D. lyukasztásállóság	> 20 Newton
EN 388:2016 + A1:2018 E. ISO vágásállóság	≥ 5 Newton

Permeation Breakthrough Times (BT)

Akrilsav (79-10-7)	2 (47)	CENTEXBEL
37%-os sósav (7647-01-0)	6 (>480)	Kroschke
Kénsav 47% (7664-93-9)	6 (>480)	Kroschke
Etanol 70% (64-17-5)	6 (>480)	Kroschke
Izopropanol 70% (67-63-0)	6 (>480)	Kroschke
Acetonitril (75-05-8)	1	ATG accredited laboratory
Etanol 70% (64-17-5)	4	ATG accredited laboratory
izooktán (540-84-1)	1	ATG accredited laboratory
Metanol (67-56-1)	3	ATG accredited laboratory
85%-os foszforsav (7664-38-2)	6	ATG accredited laboratory
Kénsav (7664-93-9)	4	ATG accredited laboratory

TERMÉK ADATLAP

MaxiChem® Cut™ with TRIttech™ 76-733

HandCare®

Skin Health Alliance Dermatologically Accredited	Igen
REACH compliant	Igen
OEKO-TEX® Standard 100 - 08.BH.57867 Hohenstein HTTI	Tanúsított
Higiénikus	Igen



Speciális jellemzők

Élelmiszerekkel való érintkezés (EU)	Igen
Folyadéktálló	Igen



Csomagolás

Pár műanyag zacskónként	12
Műanyag zacskó dobozonként	6
Doboz száma	72
Doboz mérete (mm) Dimensione scatola (mm)	500 x 295 x 270

Súly

Mérettartomány	Méret 7 (S)	Méret 8 (M)	Méret 9 (L)	Méret 10 (XL)	Méret 11 (XXL)
Kesztyű tömege / pár (+/-6 gramm)	138	144	150	158	164
Bruttó tömeg (kg)	10.9	11.3	11.8	12.4	12.8
Doboz tömege (kg)	1	1	1	1	1
Nettó tömeg (kg)	9.9	10.3	10.8	11.4	11.8

Kiadás dátuma: 31/10/2025

