

SIGURNOSNO TEHNIČKI LIST ZA MATERIJALE

MaxiFlex® Endurance™ 34-848



Opći opis

Silikonske granule preko dlana na MaxiFlex® Endurance™ rukavicama povećavaju izdržljivost i omogućuju mekši zahvat kod ponavljajućih radnji i nošenja teškog tereta.

MaxiFlex® rukavice su dermatološki certificirane i oprane prije pakiranja, tako da garantiraju „Svježje iz pakiranja“.

Sukladnost

ATG® ovime izjavljuje da je ova vrsta OZS u skladu s odgovarajućim zakonodavstvom Europske unije za usklađivanje: Uredba (EU) 2016/425 i relevantne usklađene norme (EN) EN ISO 21420: 2020, EN 388:2016 + A1:2018.

Upotreba

Rukavica za mehanički rad za Precision Handling™ u suhim radnim uvjetima.

Za detaljne primjene gdje se može koristiti ovaj proizvod molimo konzultirati ATG® internetsku stranicu na <http://www.atg-glovesolutions.com>.

Glavni sastojci

Premaz: NBR (nitril butadien guma)

Podstava: Najlon, Spandeks

Štetni sastojci

REACH

Svi sastojci upotrijebljeni u proizvodnji i izradi ovog proizvoda sukladni su direktivi EU za „registraciju kemikalija i njihovu sigurnu uporabu“, općepoznatoj pod nazivom REACH – direktiva EU EC1907/2006. REACH znači „registracija, evaluacija, autorizacija i restrikcija kemijskih tvari“. Glavni cilj direktive REACH je pružanje visoke razine zaštite ljudskom zdravlju i okolišu. Više informacija možete pronaći na: http://ec.europa.eu/environment/chemicals/reach/reach_intro.htm.

Oeko-Tex®

Ovaj je proizvod testiran i uspješno je prošao globalni standard Oeko-Tex® Standard 100, što ukazuje da proizvod nije štetan za kožu. Potražite logotip Oeko-Tex® kako biste bili sigurni da kupujete proizvod koji nije štetan za kožu. Za više informacija o standardu Oeko-Tex® posjetite http://www.oekotex.com/oekotex100_public/index.asp?cls=02

Mjere opreza kod uporabe

Prije uporabe provjerite ima li na zaštitnom proizvodu oštećenja ili nedostataka. Ako se tijekom uporabe proizvod podere ili probuši, odmah ga bacite. Nosite odgovarajuću veličinu rukavica, jer prevelike ili preuske rukavice povećavaju rizik od ozljeda.

Zahtjevi za čuvanje

Čuvajte proizvod na hladnom, suhom mjestu, dalje od izravne sunčeve svjetlosti i/ili topline. Produljena izloženost izravnoj sunčevoj svjetlosti ili pretjeranoj toplini smanjit će rok trajnosti i rezultira će blijedenjem, gubitkom boje i pucanjem materijala. Uobičajeni očekivani rok trajnosti je 5 godina.

Odlaganje

Nakon uporabe proizvod može biti kontaminiran zaraznim ili drugim opasnim materijalima. Zbrinite ga u skladu s lokalnim propisima.

Napomene o vatri

Proizvod se raspada pri visokim temperaturama. U slučaju gorenja, ugasite vodom, prskanjem CO₂ i našim suhim prahom.

Prva pomoć

Uklonite kontaminiranu osobnu zaštitnu opremu (PPE).

SIGURNOSNO TEHNIČKI LIST ZA MATERIJALE

Datum izdavanja: 24/03/2023

